

HPSP WICK - BURN CHART

The HPSP chart was based on our standard tests results. The results represent cycle of four hours, made with 145 fully paraffin wax refined.

S.V	Bleach Style SV	Mts/Kg	Flame Ht		Consumption Rate		Pool Diameter	
			In Inches	In Cm	Ounces/Hr	Grams/Hr	In Inches	In Cm
A2010	HP 1259 SP	2536	0,91	2,3	0,06	1,64	1,57	4
A2013	HP 1065 SP	2146	0,91	2,3	0,08	2,2	1,57	4
A2015	HP 939 SP	1892	0,98	2,5	0,08	2,22	1,77	4,5
A2016	HP 891 SP	1795	1,02	2,6	0,1	2,89	1,97	5
A2017	HP 817 SP	1645	1,02	2,6	0,11	3,01	1,97	5
A2018	HP 708 SP	1426	1,02	2,6	0,12	3,35	2,17	5,5
A2019	HP 662 SP	1333	1,1	2,8	0,14	4,07	2,17	5,5
A2007	HP 660 SP	1330	1,22	3,1	0,14	4,1	2,17	5,5
A2009	HP 567 SP	1142	1,26	3,2	0,16	4,5	2,17	5,5
A2000	HP 535 SP	1078	1,38	3,5	0,16	4,55	2,17	5,5
A2020	HP 490 SP	987	1,38	3,5	0,18	4,97	2,36	6
A2025	HP 502 SP	1011	1,5	3,8	0,18	5,15	2,48	6,3
A2030	HP 493 SP	993	1,89	4,8	0,21	5,83	2,76	7
A2033	HP 454 SP	915	1,89	4,8	0,22	6,15	2,76	7
A2035	HP 399 SP	804	2,2	5,6	0,22	6,19	3,07	7,8
A2036	HP 377 SP	759	2,2	5,6	0,22	6,2	3,09	7,85
A2037	HP 335 SP	675	2,28	5,8	0,23	6,5	3,11	7,9
A2038	HP 331 SP	667	2,32	5,9	0,24	6,72	3,13	7,95
A2040	HP 300 SP	605	2,44	6,2	0,24	6,85	3,39	8,6
A2039	HP 272 SP	548	2,44	6,2	0,26	7,35	3,43	8,7
A2042	HP 257 SP	518	2,44	6,2	0,26	7,48	3,44	8,75
A2044	HP 236 SP	476	2,52	6,4	0,27	7,63	3,54	9
A2045	HP 197 SP	397	2,6	6,6	0,28	7,9	3,7	9,4

- Additional sizes and developments available on request

